

# JACKODUR®

## Dachvlies WA



### *Das wasserableitende Dachvlies für Umkehrdächer.*

Das wasserableitende JACKODUR® Dachvlies WA aus strapazierfähigem Polypropylen (PP) ist speziell für die baulichen Anforderungen von Umkehrdächern konzipiert. Es leitet Wasser ab und schützt gegen Verschmutzungen und stabilisiert die darunterliegende Dämmschicht. JACKODUR® Dachvlies WA zeichnet sich durch hohe Dichtigkeit und Rissfestigkeit aus.

#### **Vorteile:**

- absolut diffusionsoffen und gleichzeitig wasserableitend
- verbessert die Wärmedämmeigenschaften

#### **Besonders geeignet für:**

- Umkehrdächer, bekiest, begrünt, befahren
- bei Kombination von JACKODUR® und JACKODUR® Dachvlies WA entfällt laut Bauartgenehmigung beim bekiesten Umkehrdach der  $\Delta U$ -Zuschlag



# Technische Daten JACKODUR® Dachvlies WA

Eigenschaften	Angabe / Einheit	Norm		
Rollenlänge	m		25	100
Rollenbreite	m			3,0
Flächengewicht	g/m <sup>2</sup>	EN 964		100
Rollengewicht	kg		ca. 7,5	ca. 30
Brandverhalten	Euroklasse	EN 13501-1		E
S <sub>d</sub> -Wert	m	DIN EN ISO 12572		0,1
Wasserdichtheit		DIN EN 20811		dicht bis > 150 cm Wassersäule
Höchstzugkraft	MD (längs)	DIN EN 12311-1		189 N / 5 cm
	CMD (quer)	DIN EN 12311-1		132 N / 5 cm
Höchstzugkraftdehnung	MD (längs)	DIN EN 12311-1		59%
	CMD (quer)	DIN EN 12311-1		66%
Kaltbiegeverhalten		DIN EN 13859-1		keine Risse bei -40°C

Umkehrdach bekiest



Umkehrdach begrünt



## Eigenschaften:

- wasserableitend
- diffusionsoffen
- strapazierfähig
- reißfest bis -40 °C
- Polypropylen-Vlies

Wichtige Informationen für Ihre Planung finden Sie unter [www.jackon-insulation.com](http://www.jackon-insulation.com)

- Sicherheitsdatenblatt



## JACKON Insulation GmbH

Carl-Benz-Straße 8  
D-33803 Steinhausen

T +49 (0) 5204 9955 - 0  
F +49 (0) 5204 9955 - 400

E [info@jackodur.com](mailto:info@jackodur.com)  
W [www.jackon-insulation.com](http://www.jackon-insulation.com)

**JACKON**  
by BEW