

# JACKODUR® Dämmschalung Maxi

Gleichzeitiges Dämmen und Schalen von Betondecken.

Einen schnellen Baufortschritt gewährleistet der Einsatz von Deckenrandschalungen aus JACKODUR®. Bei gleichzeitigem Dämmen und Schalen wird jetzt die Dicke der Außenwanddämmung übernommen. Das Element besteht komplett aus hochwertigem XPS und ist daher sehr stabil und besitzt gleichzeitig beste Wärmedämmeigenschaften.

## Produkteigenschaften:

- vorgefertigtes Element ermöglicht schnelles Einschalen der Betondecke
- in gleicher Dicke wie die Außenwanddämmung möglich
- weniger Außenwanddämmung muss bestellt werden
- Bemessungswert  $0,036 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
- wärmebrückenfreier Fuß aus XPS
- Fußbreite 80 mm
- mit Nut- und Federverbindung
- Brandverhalten: Euroklasse E



# Technische Daten JACKODUR® Dämmschalung Maxi

Art.-Nr.	Dicke mm	Betonhöhe mm	Länge mm	Gesamthöhe mm	Stück/Palette	lfm/Palette
4519629	80	180	1250	290	72	90,0
4519727	80	200	1250	290	72	90,0
4519729	80	220	1250	290	72	90,0
4519730	80	250*	1250	290	72	90,0
4519732	140	180	1250	290	42	52,5
4519731	140	200	1250	290	42	52,5
4519733	140	220	1250	290	42	52,5
4519734	140	250*	1250	290	42	52,5
4519735	160	180	1250	290	36	45,0
4519736	160	200	1250	290	36	45,0
4519737	160	220	1250	290	36	45,0
4519738	160	250*	1250	290	36	45,0

\*die Deckenrandschalung muß bei 250 mm Betonhöhe zusätzlich abgestützt werden



Für die Verklebung eignet sich der JACKODUR® Perimeterkleber. Es werden 2 Klebestränge auf dem Mauerwerk aufgetragen (siehe Titelbild).



Wichtige Informationen für Ihre Planung finden Sie unter [www.jackon-insulation.com](http://www.jackon-insulation.com)

- Zulassungen und Prüfzeugnisse
- Verarbeitungshinweise
- Sicherheitsdatenblatt

JACKODUR® Dämmschalung Maxi bietet alle bewährten Eigenschaften einer XPS-Wärmedämmung: Das Material ist druckfest, maßstabil, feuchtigkeitsunempfindlich und verrottungsfest.



Frei von HBCD Flammschutzmitteln sowie Flurchlorkohlenwasserstoffe (FCKW), HFCKW- und HFKW-haltigen Treibmitteln.



JACKON Insulation GmbH | Carl-Benz-Straße 8 | D-33803 Steinhagen

Tel +49 (0) 5204 9955 - 0 | Fax +49 (0) 5204 9955 - 400 | E-Mail: [info@jackodur.com](mailto:info@jackodur.com) | [www.jackon-insulation.com](http://www.jackon-insulation.com)