


JACKODUR® Mauerrandstreifen / Mauerrandstreifen Plus

Wärmebrückendämmung für Fenster und Türöffnungen im zweischaligen Mauerwerk.

Mit dem JACKODUR® Mauerrandstreifen und Mauerrandstreifen Plus aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS) werden Mauerwerksöffnungen im zweischaligen Mauerwerk ringsum ausgekleidet. So werden Wärmebrücken an Fenster- und Türöffnungen wirkungsvoll vermieden.

Vorteile:

- gute Wärmedämmung
- schnell und wirtschaftlich zu verarbeiten
- stabil und wasserabweisend
- kann direkt verputzt werden
- JACKODUR® Mauerrandstreifen Bemessungswert 0,035 W/(m·K) und 0,036 W/(m·K)
- JACKODUR® Mauerrandstreifen Plus Bemessungswert 0,028 W/(m·K)



JACKODUR® Mauerrandstreifen und Mauerrandstreifen Plus

Die JACKODUR® Mauerrandstreifen sind druckfest, maßstabil, feuchtigkeitsunempfindlich und verrottungsfest.



Technische Daten

- Dicken: 60, 80, 100, 120 mm
- Breiten: 60, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200 mm**
- Länge: 1250 mm

** Nicht alle Breiten sind in allen Dicken verfügbar, siehe Tabelle im JACKODUR® Produktatlas. Breite entspricht Abstand zwischen Mauerwerk und Verblender.

Gute Wärmebrückendämmung

JACKODUR® Mauerrandstreifen werden aus dem bewährten JACKODUR® extrudiertem Polystyrolschaum hergestellt. Das geschlossenzellige Material ist hoch wärmedämmend, nimmt kein Wasser auf und leitet dieses auch nicht kapillar weiter. JACKODUR® Mauerrandstreifen bilden den idealen Abschluss von Bauwerksteilen an Tür- und Fensteröffnungen. Hierbei entspricht die Breite dem Schalenabstand im zweischaligen Mauerwerk.

Stabil und wasserabweisend

Die stabilen Mauerrandstreifen nehmen kein Wasser auf und sind verrottungsfest. Sie sind mit einer „gefinierten“ waffelförmigen Oberflächenstruktur versehen, so dass sie direkt verputzt werden können.

Einfach befestigen

JACKODUR® Mauerrandstreifen können mit dem Cutter, einer Stichsäge oder einem Fuchsschwanz zugeschnitten werden. Zur Befestigung einfach dübeln, nageln oder kleben.

Wichtige Informationen für Ihre Planung finden Sie unter www.jackon-insulation.com

- Zulassungen und Prüfzeugnisse
- Verarbeitungshinweise
- Sicherheitsdatenblatt

JACKODUR® Mauerrandstreifen und Mauerrandstreifen Plus bietet alle bewährten Eigenschaften einer XPS-Wärmedämmung: Das Material ist druckfest, maßstabil, feuchtigkeitsunempfindlich und verrottungsfest.



Frei von HBCD Flammschutzmitteln sowie Flurchlorkohlenwasserstoffe (FCKW), HFCKW- und HFKW-haltigen Treibmitteln.

Bemessungswert
0,028 W/(m·K)

